



Technický dopis:

Číslo zboží: 1904401

Cyklon Zajištění šroubů SSH40

CYKLON SSH 40 (vysoce pevný) mnohostranně použitelný jistič na šrouby. Sestává z tekuté umělé hmoty, která při kontaktu s kovem bez přístupu kyslíku rychle vytvrdne. Takto opracovaná šroubová spojení jsou pak jen obtížně demontovatelná.

Oblasti použití

CYKLON SSH 40 je použitelný ve výrobě vozidel a motorů, v obecné strojírenské výrobě, ve výrobě přístrojů a potrubního vedení, výrobě lodí, výrobě železnic a letadel, v elektroprůmyslu a jemné mechanice a v mnoha dalších.

Vlastnosti produktu

- dobrá odolnost vůči vibracím
- vhodné pro teplotní rozmezí od -55 °C do +150 °C •
rychlé vytvrzení (tvrdé na pohmat po 5 – 15 min.)
- vhodné pro podpěry do M20 •
dobrý těsnicí účinek (zabraňuje korozi černé oceli)
- vhodné i pro cylindrické spojovací části

Informace o zpracování

Příprava: Opracované části by měly být bez oleje a mastnot. K čištění doporučujeme CYKLON

Průmyslový rychlo-čistič. Vyčištěné části pak dobře vysušit.

Zpracování: U šroubových spojení stačí nanesení na vnější závit. U cylindrických spojovacích částí s malou vůlí stačí jednostranný nátěr, při spojení s velkou vůlí by měl být nátěr oboustranný. Přebytečné zbytky produktu zůstanou tekuté a možné je jejich pozdější odstranění s CYKLON Průmyslovým rychlo-čističem.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Hustota (tekutý stav) ca. 1,10 g/cm ³	
Hustota (po vytvrzení) ca. 1,18 g/cm ³	
Max. schopnost průniku do spár 0,20 mm	
Pevnost při smyku	20 – 35 N/m ²
Funkční pevnost po cca. 2 hod (při 25°C)	
Teplotní zatížení -55°C až +150°C	
Persistence při skladování	12 měsíců při 20°C

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.



MADOIL s.r.o.

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav tel.+420 519 321 573, Email : info@madoil.cz
www.madoil.cz