



Cyklon – Lepidlo na zrcadla

POPIS:

Vysoce výkonné lepidlo na zrcadla je konstrukční a montážní lepidlo na bázi MS polymerové technologie extrémně vysoká počáteční přilnavost, která také umožňuje těžké Obrobky bez pomocné konstrukce na vertikálních k lepení povrchů. Vysoce výkonné lepidlo je jednosložkové a vytvrzuje s okolní vlhkostí na trvalou funkční, elastické lepidlo, nejv požadavky jsou dostatečné.

SPECIÁLNÍ FUNKCE :

- Výborná přilnavost k většině podkladů bez promotoru adheze nebo primeru
- Vysoká počáteční přilnavost, těžké součásti přilnou bez Pomáhá na svislých plochách
- Rychlé vytvrzení na vysoce elastický Lepený spoj s vysokou konečnou pevností bez Smrštění materiálu nebo tvorba puchýřů.
- bez zápachu a bez tvorby koroze kovy
- Díky elastickému nastavení, akustické Absorbuje vibrace a pohyby materiálu skrz kompenzováno tepelné namáhání
- Odolné proti vlhkosti a růstu plísní
- Po vytvrzení lze brousit a přelakovat
- Bez isokyanátu, silikonu, rozpouštědel a ftalátů

OBLASTI APLIKACE :

Vysoce výkonné lepidlo je univerzálně použitelné Montážní a stavební lepidlo pro lepení kovů jako je nerezová ocel, ocel, lesklý a eloxovaný hliník, měď a zinek, plasty jako polyuretan, ABS, tvrdé PVC, akrylové sklo, polykarbonát, polystyren a polyester. Pro **montáž skla, zrcadel**, betonu, omítky, smaltu a dřeva.

Hlavní oblasti použití lepidla u automobilového průmyslu v oblastech stavby karavanů, stavby lodí. Apod..

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Hustota 1,57 g/ml

Doba tvorby povlaku cca 10 – 15 min.

Doba vytvrzení cca 2 – 3 mm / 24 hodin

Počáteční přilnavost (vertikální) 20 g / cm²

Kapacita protažení a stlačení 25%

Změna rozměru 0

Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C



Výrobek je určen pro **PROFESIONÁLNÍ použití**. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.