



CYKLON – Ochrana podvozku kaučuk

CYKLON Ochrana podvozku kaučuk je bezasfaltová ochrana podvozku na kaučukovo-pryskyřičném základě. Po zaschnutí nátěru vznikne přilnavá elastická ochranná vrstva, která je odolná atmosférickému a mechanickému působení (např. Nárazy kamenů). CYKLON Ochrana podvozku je dostupná v černé a šedé barvě. CYKLON Ochrana podvozku omezuje dunění.

Oblast použití :

CYKLON Ochrana podvozku (ve spreji) se používá hlavně k ošetření těžko dostupných oblastí např. výčnělků, rohů, hran a pod. a na vylepšení nátěru podvozků. Další využití najde jako ochranná vrstva vnitřní strany dveří, apod. k odstranění dunivých zvuků.

Vlastnosti produktu:

- prelakovatelné
- tlumí dunivý zvuk
- vysoká odolnost vůči otěru
- rychle schne, za cca. 2 - 4 hod.
- vhodné na všechny běžné podklady • odolné vůči stárnutí
- odolné vůči posypovým solím
- dobrá trvalá elasticita
- silně přilnavá

Informace o zpracování :

Opracování podkladu: Podklad by měl být suchý, bez prachu, mastnot a rzi. Volné části odstranit. Použití: Nádobu ohřát na pokojovou teplotu a silně protřepat (minimálně 2 min.). V případě potřeby ředit acetonem. Pracovní tlak: 5 -6 barů. Na opracovanou plochu v 2-3 tazích nastříkat a krátce nechat vyschnout. Optimální vzdálenost nástřiku cca. 30 cm.

Technické údaje/vlastnosti:

Barva - černá a šedá

Zápach - po rozpouštědle

Báze kaučuk-pryskyřice

Viskozita - 690 Pa / s

Odpor. tloušťka vrstvy 400-500μm ve vyschlém stavu, max. 4 mm v mokrém stavu.

Čas schnutí - Cca. 2 - 4 hod. (Závislé na tloušťce vrstvy)

Teplota zpracování - + 15 ° C do + 25 ° C

Odpor. teplota skladování - + 10 ° C do + 20 ° C

Výrobek je určen pro **PROFESIONÁLNÍ použití**. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejruznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.

MADOIL s.r.o.

Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav

www.madoil.cz

Tel.: +420 519 321 573

ZDARMA: 800 213 214