



## **CYKLON - Polyuretanové pěny celoroční trubičkové-pistolové**



**CYKLON Celoroční polyuretanová pěna montážní-trubičková-pistolová**\_slouží k upevňování zárubní dveří, oken,dále na vyplňování dír ve zdivu,instalaci klimatizací, vzduchotechniky dále v oblasti sanitárních instalací při upevňování prefabrikátů,izolačních desek,aranžérských a dekorativních prací(akvária,výklady apod.) Je též vhodný na vyplňování i jiných dutin např: auta,lodě,pokrový,střechy aj,. Pěny mají velmi dobrou tepelnou a izolační schopnost. Po vytvrdnutí jsou pěny nenasákavé.

### **Skladovatelnost :**

**12 měsíců** od data výroby v neotevřeném obalu při teplotách **+5°C až +25°C**.Datum výroby a spotřeby je uveden na obalu. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami a to i během přepravy.

### **Technická data :**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Konzistence/Báze</b>             | Polyuretan                        |
| <b>Vytvrzování montážní pěny</b>    | vlhkostní                         |
| <b>Tvorba slupky</b>                | Po cca.8 -10 min                  |
| <b>Rychlost vytvrzování/tvrdość</b> | Povrch se nelepí asi po 20-30 min |
| <b>Vydatnost 750 ml</b>             | cca. 30 litrů pěny                |
| <b>Vydatnost 400 ml</b>             | cca.15 litrů pěny                 |
| <b>Specifická hmotnost</b>          | cca. 1,23 g/ml                    |
| <b>Smrštění</b>                     | žádné                             |
| <b>Teplotní odolnost</b>            | -40°C až +95°C(po vytvrzení)      |
| <b>Pozdní expanze</b>               | žádná                             |
| <b>Tvarová paměť</b>                | /                                 |
| <b>Charakter pěny</b>               | Thixotropní(nestéká)              |
| <b>Třída hořlavosti</b>             | B 3 dle DIN 4102                  |
| <b>Izolační faktor</b>              | 32mW/metr Kelvin                  |
| <b>Pevnost ve stříhu</b>            | cca.16-17 N/cm2(DIN 53427)        |
| <b>Pevnost v tlaku</b>              | cca 3 N/cm2(DIN 53421)            |
| <b>Pevnost v ohybu</b>              | Cca. 7N/cm2 (DIN 53423)           |
| <b>Absorbce vody</b>                | Max 0,8% obj.(DIN 53429)          |
| <b>Maximální deformace</b>          | 10-13 %                           |

Barva a balení : karton 12 ks

- Barva - ŽLUTÁ
- **Balení :**
- č.5154236 - PU pěna montážní-trubičková 750 ml
- č.5154232 - PU pěna montážní-pistolová 750 ml
- **Záruka 18 měsíců**